

#### 14 ASTM A29 及SAE—热轧圆条钢一般直度许可差表

每1.5m最大直度许可差为6mm，全长最大直度许可差量=3mm× $\frac{\text{长度(m)}}{250(m)}$		
--	--	--

注：本表仅适用于直条钢，SAE规格亦可比照本表。